


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO/PRODUCT SPECIFICATION

Artículo/Article: **SOFELTO EN**
Calidad ignífuga - flame retardant quality

1. Descripción material/Material description:

- 1.1. Composición/Composition: 3% PU, 72% PVC, 25% CO
 1.2. Ancho/Width: 1.50 m
 1.3. Longitud pieza/Piece length: aprox. 30 m

2. Características técnicas/Technical properties:

Propiedad/Test criterion	Medida/Dimension	Método prueba/Test method	Especificación/Specification tolerancia/tolerance range	Observaciones/Remarks
Peso/weight	g/m2	DIN EN ISO 2286-2	810 (+/- 60)	
Grueso/thickness	mm	DIN EN ISO 2286-3	1.60 (+/- 0.20)	Placa presión/pressing plate: 30 mm fuerza presión/pressing force: 4,8 kPa
Resistencia rasgado/tear strength	N	DIN 53356 met. A	longitudinal >= 25 transversal >= 30	
Fuerza tensión/tensile strength	N/5 cm	ISO 1421	longitudinal >= 250 transversal >= 200	
Abrasión/abrasion	ciclos/cycles	ISO 5470-2 MARTINDALE	= 25.000, dry	nota/note: 2
Abrasión color/colour fastness	grade/grade	ISO105-X-12	en seco/dry = 4,5 en húmedo/wet = 4,5	
Material ignífugo según/ Material is flame retardant according to:	normativa/norm:	UNE EN 1021 BS 5852 MVSS 302/DIN 75200/ISO 3795	1+2 0+1	



Esta calidad cumple con las normas europeas más exigentes en relación a sus componentes y protección medioambiental.
This quality fulfils the European most demanding norms with regard to its components and environmental protection.



Esta calidad no contiene ninguna sustancia reseñada en la norma REACH como sustancia altamente preocupante.
This quality does not contain any substance of very high concern stated by the REACH norm.



Debido a sus características, se recomienda limpiar el material regularmente con un paño - preferiblemente de microfibra - humedecido en agua templada, pudiéndose aplicar, ligeramente, jabón de Ph neutro y procediendo a su secado, recomendándose para ello el uso de un secador doméstico o, en su defecto, un paño seco. Se debe evitar dejar húmedas las zonas tratadas en su limpieza.



Because of its characteristics, clean and care the material frequently, with lukewarm water and a damp cloth, preferably of micro fibre. Soiling may be treated with a mild soap and proceed next to its drying by using a hairdryer or, failing that, a dry cloth. It should be avoided that areas that have been treated for cleaning remain wet.

